

Venti 3 in 1

Außen und die Innenseiten von Fenster und Außentüren Feuchtigkeitsregulierend, seidenglänzend

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Ventilierendes Anstrichsystem
Anwendungsbereich:	Grund-, Zwischen- und Deckanstrich auf Holz. Venti 3 in 1 eignet sich besonders als Anstrichsystem für Fenster. Venti 3 in 1 kann auch als Anstrich auf grundierten Metallen eingesetzt werden. Für großflächige Anwendung im Innenbereich empfehlen wir die geruchsarmen Produkte Jansen Acryl-Seidencolor und Acryl-Glanzcolor oder Jansen ISO-TLR Türenlack Rapid.
Produkteigenschaften:	Leicht zu verarbeiten. Mit hoher Deckkraft und guter Kantenabdeckung. Der Film bleibt elastisch, wodurch eine hohe Witterungsbeständigkeit gegeben ist. Die ventilierende Eigenschaft bewirkt, dass sich hohe Holzfeuchtigkeit langsam verringert.
Farbtöne:	Weiß und Basis-Lacke



Packungsgrößen:	375 ml, 750 ml, 2,5 l
-----------------	-----------------------

Technische Daten

Bindemittelbasis:	Alkydharz
Pigmentbasis:	Titandioxid und spez. Extender
Dichte:	Ca. 1,300 g/cm ³
Glanzgrad:	Seidenglänzend
Abtönfarben:	Jansen Mix Abtönkonzentrat, nicht über 3 % Zusatz, oder Basis-Lacke mit Jansen Color System
Viskosität:	Ca. 40 – 50 sec. DIN 6 mm bei 20°C
Verarbeitungstemperatur:	Für Objekt und Umluft über + 5 °C

Trocknung:	(23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach 5 – 6 Stunden durchgetrocknet: über Nacht Bei Temperaturen unter + 5 °C und / oder bei Luftfeuchtigkeit über 80 % kann es zu Störungen der Filmbildung kommen.
Ergiebigkeit:	Ca. 10 – 12 m ² /l pro Anstrich
GISCODE:	BSL10

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbereitung:	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. <u>Rohes Holz</u> außen ggf. mit Jansen Holzschutzgrund/Woodprimer grundieren (Feuchtigkeitsgehalt max. 20 %). <u>Feste und unbeschädigte Altanstriche</u> reinigen und leicht anschleifen. <u>Gerissene und abblätternde Altanstriche</u> müssen restlos entfernt werden. Nach Reinigung des Untergrundes kann der Anstrich wie bei rohem Holz erfolgen. <u>Metalle</u> sind 2x mit Jansen Rostprimer oder Jansen Ultra Primer zu grundieren.</p> <p>Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten.</p>
Anstrichaufbau:	<p>Venti 3 in 1 wird streichfertig geliefert. Grundanstrich mit Venti 3 in 1. Vor dem Zwischen- und Deckanstrich muss eine Reduzierung des Feuchtigkeitsgehalts auf 15 % abgewartet werden. Zwischen- und Deckanstrich mit Venti 3 in 1. Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen. Auch die Innenseite eines Fensters oder Außentüre zählt als Außenbauteil und soll mit gleichen Anstrichmitteln wie außen gestrichen werden, um gleiche Dampfdurchlässigkeit von Innen- und Außenseite zu gewährleisten.</p>
Schlussbeschichtung:	Für eine glänzende Oberfläche als Deckanstrich Jansen Glanzcolor verwenden.
Auftragsarten:	Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Naturborsten einsetzen. Rollen: Zum Rollen kurzflorigen Roller verwenden.
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Terpentin-Ersatz oder Universal-Verdünnung

Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und kurz stülpen.
VOC-Wert:	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

Kennzeichnung Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

USt-IdNr.: DE147923895