

TECHNISCHES MERKBLATT

Okamul VS 02

Vorstrich

- für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe
- sehr schnell trocknend
- lösemittelfrei und sehr emissionsarm
- hohe Verbundhaftung



BESCHREIBUNG

Lösemittelfreier Vorstrich mit hoher Verbundhaftung zum Vorbehandeln von nicht saugfähigen und saugfähigen Untergründen sowie auf alten, tragfähigen und wasserfesten Klebstoffresten.

Nicht geeignet für wasserlösliche Sulfitablaugeklebstoffe und Bitumenkleber.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt "Beurteilen von Vorbereiten von Untergründen" sowie dem Merkblatt TKB-8 vorbehandeln.

VERARBEITUNG

Okamul VS 02 unverdünnt mit Lammfell-, Schaumstoffrolle oder Bürste auf den Untergrund auftragen. Auf Zement- oder Calciumsulfatestrichen kann **Okamul VS 02** im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Erst nach vollständiger Trocknung mit Spachtelarbeiten beginnen. Pfützen- und Schichtenbildungen sind zu vermeiden. Ein Systemaufbau muss gewährleistet sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	flieder
Anwendungsgebiet	innen
Mindestbodentemperatur	+17°C
Trocknungszeit*	ca. 0,5 - 3,0 Stunden
	bei Holzuntergründen: ca. 24 Stunden
	bei calciumsulfatgebundenen Estrichen/Trockenestrichen: mindestens 24 Stunden
	wenn mit Servoalpha- Spachtelmassen gespachtelt wird: nach Begehbarkeit
Fußbodenheizung	geeignet
GISCODE	D1 - nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} nach GEV
Lagerung	trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luft-feuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

VERBRAUCH

ca. 100-150 g/m²

WERKZEUGE

Bürste oder Lammfellrolle.

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
60 x 10 kg Kunststoffkanister	40012	4015705400129
22 x 25 kg Kunststoffkanister	40014	4015705400143



Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.05.2024/ag