

TECHNISCHES MERKBLATT

Servocret WSM Plus Wand-Spachtelmasse

- zum schnellen Ausgleichen und Glätten an Wand und Decke
- für den Innenbereich
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- filz- und glättbar
- zum Ausgleichen von Bodenflächen vor der Verlegung von Fliesen/Naturwerkstein



BESCHREIBUNG

Zementgebundene, hoch standfeste, ergiebige, schnelle Spachtel- und Ausgleichsmasse zum Glätten und Ausgleichen von Wand- und Deckenflächen, Füllen von größeren Vertiefungen sowie An- und Beispachteln von tiefen Ausbrüchen o.ä. im Innenbereich (im Nassbereich nicht ohne Verbundabdichtung). Aufgrund der kristallinen Wasserbindung trocknet **Servocret WSM Plus** gut und erhärtet auch in dicken Schichten äußerst spannungsarm. Als verlegereifer Untergrund für Keramik und Naturstein, Kunstharzputze und Anstriche geeignet. Zur Herstellung einer neutralen, weißen Oberfläche kann **Servocret WSM Plus** nach vorheriger Grundierung mit geeigneten Spachtelmassen überarbeitet werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Alte, nicht fest anhaftende, wasserlösliche Anstriche sowie lockere Putze und Tapeten entfernen.

Saugfähige Untergründe wie z.B. Zement- und Kalkzementputze, Beton, mineralische Estriche und andere mit **Okatul GG**, **Okatmos® UG 30** oder **Okatmos® DSG** vorstreichen. Nicht saugfähige Untergründe wie z.B. lackartige, feste, tragfähige Anstriche in Trockenbereichen sowie saubere Fliesenbeläge mit **Okatmos® UG 30** oder **Okatmos® DSG** unverdünnt vorstreichen. Auch auf entsprechend festen Gipsputzen im Trockenbereich nach vorherigem Grundieren mit **Okatmos® DSG** oder **Okatmos® UG 30**.

VERARBEITUNG

Servocret WSM Plus mit sauberem Wasser mittels eines elektrischen Rührgeräts bei max. 600 U/min klumpenfrei anrühren. Nur so viel Material anrühren, wie in 30-40 Minuten verarbeitet werden kann. Nach ca. 5 Minuten Reifezeit nochmals umrühren. Anschließend die Spachtelmasse mit einer Spachtel oder Kelle auftragen, modellieren bzw. abziehen. Die Oberfläche ggf. nach beginnender Erhärtung (ca. 60 Minuten) durch Filzen oder Glätten nachbearbeiten. Während der Trocknung direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden. In Zweifelsfällen Probespachtelung durchführen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	grau
Anwendungsgebiet	Innen, an Wand und Decke
Schichtdicke	2 mm bis ca. 30 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 25°C (Untergrund)
Wasserbedarf	ca. 5,2 Liter / 20 kg Pulver
Reifezeit	ca. 5 Minuten (nochmals umrühren)
Verarbeitungszeit*	ca. 40 Minuten
Belegbar*	mit Keramik nach ca. 3 Stunden mit Naturwerkstein und sonstigen Belägen + Anstrichen nach ca. 24 Stunden
GISCODE	ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613
Lagerung	trocken lagern, ca. 6 Monate lagerfähig

* Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

VERBRAUCH

ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke

REINIGUNG

Werkzeug und Maschinen umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
54 x 20 kg Papiersäcke	11031	4015705110318



Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 13.08.2018/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Wolfgang Kiesel
Beatrice Kiesel-Luik
Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806