

ProfiDIN

- stumpfmatt Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis
- lösemittel- und weichmacherfrei
- Nassabriebklasse 3 gemäß EN 13300



* DKK 2, bei einem Verbrauch von ca. 200 ml/m² pro Beschichtung.

Farbton:

Weiß

Glanzgrad:

stumpfmatt gem. EN 13300

Dichte / Spez. Gewicht:

ca. 1,6

Zusammensetzung:

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Kalkspat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Verpackung:

12,5 l, 15 l

Anwendungsbereich:

nur innen

Verdünnung:

Wasser

Lagerhaltung:

kühl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Ein Mischen mit anderen Materialien sollte nur nach den entsprechenden technischen Angaben erfolgen.

Spritzdaten:

Staudruck in Bar: 190(160) Spritzwinkel: 50°

Düsengröße in inch: 0,021 Siebgröße in mesh: 60

Düsengröße in mm: 0,53

ca. Verdünnung: bis 5% Wasser

Trockenzeit:

Bei warmen, normalen Raumtemperaturen (ca. + 20 °C) am gleichen Tag überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

Mit 1 l Farbe können ca. 5 m² Fläche beschichtet werden. Das entspricht einem Verbrauch von ca. 200 ml/m². Für eine exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben:

Handelsübliche Dispersions-Voll- und Abtönfarben. Veränderung der Eigenschaften möglich.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften:

Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 3 gem. EN 13300. Gute Deckkraft (Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 5 m²/l), und eine gute Verarbeitung gewährleisten eine praxiserprobte Qualität. Das Produkt eignet sich insbesondere für wirtschaftliche Beschichtungen im Objektbereich.

Untergrundbedingungen:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. In der Regel können Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung ausgeführt werden. Für Neubeschichtungen ist eine Grundierung nach den entsprechenden technischen Angaben zu verarbeiten.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Bei Anstrichausführungen mit Streichwerkzeugen oder im Rollverfahren auf gleichmäßiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die für die Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird. Falls erwünscht, kann der Zwischenanstrich mit ca. 5% Wasser verdünnt werden. Der Schlussanstrich sollte unverdünnt ausgeführt werden. **Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**

Allgemeine Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Produktcode: M-DF01

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a):

30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe können diese zum Teil geringfügig abweichen, wodurch jedoch die Produkteignung nicht beeinträchtigt wird. Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf die Weißware. Durch eine Abtönung vor Ort oder bei den Basismaterialien über die Tönanlagen sind Abweichungen möglich.