

# TitanPlus

- stumpfmatte Einschicht-Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis
- lösemittel- und weichmacherfrei
- Deckkraftklasse 1 sowie Nassabriebklasse 2 gemäß EN 13300



**Farbton:**

Weiß und als Basismaterial für den Tönautomaten

**Glanzgrad:**

stumpfmatt gem. EN 13300

**Dichte/Spez. Gewicht:**

ca. 1,5

**Zusammensetzung:**

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Kalkspat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

**Verpackung:**

Weiß: 12,5 l, 5 l, Basis: 12,5 l, 5 l

**Anwendungsbereich:**

nur innen

**Verdünnung:**

Wasser

**Lagerhaltung:**

kühl, jedoch frostfrei

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Verträglichkeit mit anderen Farben:**

Ein Mischen mit anderen Materialien sollte nur nach den entsprechenden technischen Angaben erfolgen.

**Spritzdaten:**

Staudruck in Bar: 190(160) Spritzwinkel: 50°

Düsengröße in inch: 0,021 Siebgröße in mesh: 60

Düsengröße in mm: 0,53

ca. Verdünnung: bis 5% Wasser

**Trockenzeit:**

Bei warmen, normalen Raumtemperaturen (ca. + 20 °C) am gleichen Tag überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

**Mittlerer Verbrauchswert:**

Mit 1 l Farbe können ca. 6-7 m<sup>2</sup> Fläche beschichtet werden. Das entspricht einem Verbrauch von ca. 145 ml/m<sup>2</sup>.

Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

**Geeignete Abtönfarben:**

Handelsübliche Dispersions-Voll- und Abtönfarben.

Veränderung der Eigenschaften möglich.

**Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+5 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

**Eigenschaften:**

Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 2 gem. EN 13300 und ist hoch deckend (Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6-7 m<sup>2</sup>). Angenehm in der Verarbeitung, höchst ergiebig und erreicht in den meisten Fällen bereits bei einem Anstrich ein optimales Ergebnis. Das Produkt eignet sich besonders für hochwertige und strapazierfähige Innenanstriche.

**Untergrundbedingungen:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten. In der Regel können Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung ausgeführt werden. Für Neubeschichtungen ist eine Grundierung nach den entsprechenden technischen Angaben zu verarbeiten.

**Verarbeitungstechnische Hinweise:**

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Bei Anstrichauführungen mit Streichwerkzeugen oder im Rollverfahren auf gleichmäßiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die für die Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird. Falls erwünscht, kann der Grundanstrich mit max. 5% Wasser verdünnt werden. Der Schlussanstrich sollte unverdünnt ausgeführt werden. **Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**

**Allgemeine Hinweise:**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**Produktcode:** M-DF01

**EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a):**

30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC.

**Entsorgungshinweise:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.