



OLEOFLOOR®

HOCHLEISTUNGS-PARKETTÖL

EIGENSCHAFTEN

- Seidenmattes Öl in wässriger Phase auf der Basis von modifizierten Polyurethanharzen
- angenehmer Geruch
- OLEOFLOOR® ist farblos, vergilbt nicht, ist lichtecht und betont die Holzstruktur
- Sehr einfache Anwendung, schnelle Trocknung.
- Ausgezeichnetes Eindringen, nährt das Holz tiefenwirksam
- sehr abriebfest und chemikalienbeständig. Verstärkter Feuchtigkeitsschutz.
- kein Polieren erforderlich, keine großen und kostspieligen Geräte für die Anwendung notwendig
- Einfache Instandhaltung, Nachbesserungen praktisch unsichtbar

FUNKTIONEN

- Verschönert und schützt Treppen, Parkett und Holzböden im Innenbereich und verleiht ihnen einen warmen Glanz.
- Ideal für alle Räume, die schnell genutzt werden sollen, eine vereinfachte Instandhaltung erfordern und bei denen eine Versiegelung nicht unbedingt notwendig ist.

EINSATZGEBIETE

Auf allen Holzarten anwendbar, die üblicherweise in diesem Bereich verwendet werden. Auch auf Korkböden einsetzbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Harztyp	modifizierte Polyurethane
Farbton	farblos
Aussehen	seidenmatt
Flammpunkt	> 100°C
pH	8,0± 0,5

Dichte (20°C)	1,04 ± 0,05
Viskosität (ISO-Auslaufbecher Nr. 4 bei 20°C)	20 ± 2 Sekunden
AFNOR-Klassifizierung (NF T36005)	Familie 1 – Klasse 6a / 7b2
Gebindegrößen	2,5 Liter, 10 Liter

ERGIEBIGKEIT

- ca. 10-15 m² /Liter je Schicht
- Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds, seiner Imprägnierung und dem zum Auftragen verwendeten Werkzeug ab.

WERKZEUG

- Synthetikmikrofaser-Rolle oder Flachpinsel (Spezial-Versiegelungswerkzeug)

VERDÜNNUNG

- nicht verdünnen
- gebrauchsfertig

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG

- Produkt gut aufrühren.
- Das Holz muss vor der Anwendung sauber, trocken, fettfrei und frei von Anstrichen und/oder sonstigen Behandlungen sein.
- Nicht bei einer Umgebungs- und Holztemperatur unter 10°C oder über 25°C anwenden, in jedem Fall geltende Normen und VOB-Vorschriften beachten.
- Insekten- und Pilzschutzbehandlung ist mit SANIXYL* möglich.
- OLEOFLOOR kann mit Universalfarbstoffen eingetönt werden. Vor der Anwendung immer einen Test auf einer kleinen Fläche durchführen, um die gewünschte Wirkung zu überprüfen. In jedem Fall eingefärbtes Holz vor dem Überzug nicht schleifen.

ANWENDUNG

- Eine erste gleichmäßige Schicht OLEOFLOOR® auftragen.
- Am Rand beginnen und die gesamte Fläche in Abschnitten bearbeiten.
- 3-4 Stunden je nach Umgebungsbedingungen trocknen lassen.

Je nach gewünschtem Ergebnis kann man den Boden leicht schleifen (150er- oder 180er-Körnung), um die kleinen Unebenheiten des Bodens zu entfernen; anschließend sorgfältig entstauben.

- Eine zweite Schicht OLEOFLOOR® auftragen.
- Zwischen dem Auftrag der beiden Schichten dürfen nicht mehr als 12 Stunden liegen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

- mit Wasser direkt nach Verwendung

EMPFEHLUNGEN NACH DER ANWENDUNG

- Mit dem Einräumen der Möbel mindestens 24 Stunden warten, Möbelfüße mit Filz schützen.
- In den ersten 2 Wochen nach dem Auftragen von OLEOFLOOR® keine Teppiche oder Schutzfolien auf den geölten Boden legen.

TROCKENZEIT (ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF 20°C UND 50% RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT)

- staubtrocken: 30 Minuten
- griffest: 1-2 Stunden
- schleifbar: 3-4 Stunden
- überstreichbar: 4-12 Stunden
- normale Nutzung: 24 Stunden
- intensive Nutzung: 2 Wochen
- ausgehärtet: 2 Wochen

LAGERUNG

- 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
- Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen lagern.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Geölten Boden regelmäßig mit Besen oder Staubsauger reinigen. Feucht wischen (neutrales Putzmittel; Putzlappen gut auswringen)
- Wenn erforderlich, Wachs- und Fettflecken und andere festsitzende Verschmutzungen mit SPACENETT®* entfernen (siehe Datenblatt).

- Für eine vollständige oder Teilrenovierung, Bereich mit feinem Schleifpapier anschleifen. Sorgfältig entstauben, dann eine dünne Schicht OLEOFLOOR® auftragen, damit das Parkett wieder glänzt und geschützt ist. Örtliche Ausbesserung ist möglich und hängt vom Grad der Abnutzung der Originalbeschichtung ab.

ACHTUNG: SPACENETT® * nicht in den ersten drei Wochen nach dem Auftragen von OLEOFLOOR® verwenden, um eine vollständige Trocknung zu ermöglichen.

* Produkte des gleichen Herstellers. Technische Datenblätter beachten und entsprechende Produktbeschreibungen anfordern.

Umweltfreundliches Produkt - das Engagement von DURIEU: Begrenzung gefährlicher Substanzen, VOC-Gehalt unter 5%, Risikomanagement am Produktionsort, optimale Nutzungsleistung.

Für einen noch besseren Umweltschutz: möglichst wenig Wasser zum Auswaschen des Werkzeugs benutzen, Wasser anschließend verdunsten lassen und Trockenrest zum Hausmüll geben. Tücher, die zum Abwischen benutzt wurden, trocknen lassen und ebenfalls über den Hausmüll entsorgen. Rückstände nicht in die Kanalisation geben oder ins Grundwasser gelangen lassen. Leere Verpackungen zur Deponie bringen.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
bei Erstanwendung: 5 - 8 m ² /L	Flachpinsel		24 Stunden	
Bei Nachpflege: 10 – 15 m ² /L	Fellrolle	+25°C +10°C	bis zur Nutzung	WASSER

Stand: Juli 2013

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.