



# PRIMISOL

## ISOLIERENDE UND DECKENDE GRUNDIERUNG

### Beschreibung

ABSPERRENDE UND HOCHDECKENDE ISOLIERFARBE FÜR FLECKIGE WÄNDE UND DECKEN  
Matt weißer Blockprimer auf Wasserbasis, um fleckige Untergründe wie Ränder, Feuchtigkeit, Fettflecken, Ruß, Rauchflecken, Nikotin, Gerbsäure usw. zu isolieren, zu stoppen und zu überdecken.

### Eigenschaften

- Wirkt auf Nikotin, Ruß, Feuchtigkeitsflecken...
- Stoppt und fixiert Gerbsäure- auswaschungen.
- Am selben Tag überstreichbar mit wasserlöslichem oder lösemittelhaltigem Endanstrich.
- Hochdeckend für einen einheitlichen Untergrund.

### Einsatzgebiete

- Im Innen- und Außenbereich (nur unter Dach) anwendbar.
- Für Decken, Wände und Türen.
- Anwendbar auf Holz, Beton, Gips, Porenbeton, Faserzement, MDF, Sperrholz, Eisenmetallen...
- Haftet ebenfalls auf glatten Oberflächen wie PVC, alten glänzenden Lackanstrichen, Rohrleitungen usw. (nach leichtem Anschleifen, falls erforderlich).

### Charakteristik

<b>Kurzbeschreibung</b>	Absperrende und hochdeckende Isolierfarbe
<b>Aussehen</b>	Weiß matt
<b>Bindemittel</b>	Acryl-Alkyd
<b>Lösungsmittel</b>	keine
<b>spez. Gewicht bei 18°C</b>	.> 1 g/ cm <sup>3</sup>
<b>Gebindegrößen</b>	5 / 15 Liter
<b>Lagerfähigkeit</b>	mind. 12 Monate
<b>Lagerbedingungen</b>	im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
<b>Sicherheitshinweise</b>	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt.
<b>Eignung</b>	auf Holz, Beton, Gips, Porenbeton, Faserzement, MDF, Sperrholz, Eisenmetallen
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	am besten anwendbar von +10°C bis +25°C; max. 25°C, Untergrundtemperatur, keine direkte starke Sonneneinstrahlung
<b>Werkzeug</b>	Flachpinsel, Fellroller, Spritzpistole
<b>Verdünnung</b>	Wenn nötig mit Wasser
<b>Ergiebigkeit</b>	Ca. 10m <sup>2</sup> /Liter je Anstrich
<b>Trocknungszeit bei 20°C</b>	Überstreichbar nach 6 Std.; bei lösemittelhaltigen Folgeanstrichen 48 Std.

### Anwendung:

#### Vorbereitung

laut gültigen Bauvorschriften. Auf fettigen Untergründen vorher sorgfältig mit Seifenlauge (z.B. OWATROL® PURA-TROL\*) entfetten. Untergrund nachspülen und gut trocknen lassen. Alle alten, schlecht haftenden Anstriche mechanisch entfernen. Alte Farbanstriche sollten angeschliffen und entstaubt werden. Zu glatte Oberflächen matt aufrauen. Rost und Oxidation durch Bürsten oder Schleifen entfernen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Empfehlungen vor der Anwendung

**PRIMISLO** vor (2-3 Minuten) und während der Anwendung sorgfältig aufrühren. Für Eignung (vollständige Trocknung abwarten !): kleine Testfläche anlegen. Alles abdecken (vor allem Pflanzen), was nicht beschichtet werden soll. Nicht im direkten Sonnenlicht auftragen und nicht, wenn kaltes und/oder feuchtes Wetter innerhalb der kommenden 24 Stunden zu erwarten ist.

### Anwendung

Untergründe müssen trocken, sauber, entfettet und staubfrei sein. Gebrauchsfertige Grundierung. Vor Gebrauch mit Hilfe eines breiten Spachtels oder eines Farbmischgeräts gut aufrühren, dabei besonders gut am Behälterrund und -boden rühren, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten. Bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C anwenden. Nicht bei voller Sonneneinstrahlung, Frost oder auf gefrorenen Untergründen, bei Regen oder feuchten Witterungsverhältnissen anwenden. Der Auftrag erfolgt bevorzugt in einer Schicht mit der Rolle oder Airless-Pistole. Auf sandenden Untergründen PRIMISOL in 2 Schichten auftragen. PRIMISOL kann leicht verdünnt angewendet werden, um es den Bedingungen und Anwendungsverfahren anzupassen. Bei Flecken eine dünnere Schicht auftragen, um Schuppen- oder Blasenbildung zu vermeiden. Bei hartnäckigen Flecken ggf. eine zweite dünne Schicht auftragen.

### Trocknung

Trockenzeit bei 20°C und 65 % Luftfeuchtigkeit: - oberflächentrocken: 1 Stunde. - überstreichbar: 6 Stunden (48 Stunden bei lösemittelhaltigem Endanstrich). Die Trockenzeit hängt von der Umgebungstemperatur ab. Reinigung der Werkzeuge: sofort mit Seifenwasser reinigen, nachspülen und trocknen lassen.

<b>ERGIEBIGKEIT je ANSTRICH</b>	<b>WERKZEUG</b>	<b>VERARBEITUNGS- TEMPERATUR</b>	<b>TROCKNUNGSZEIT überstreichbar nach 6 STUNDEN Mit Lösemittel-Lack nach 48 STUNDEN</b>	<b>WERKZEUGE REINIGEN MIT</b>
<b>10 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>Pinzel Fellroller Spritzpistole</b>	<b>+25°C +10°C</b>		<b>WARM- WASSER</b>

**Stand: Mai 2016**

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: <b>PRODUIT DURIEU S.A.</b> BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 <a href="http://www.rustol.com">www.rustol.com</a>	Vertrieb für Deutschland und Österreich: <b>innoskins GmbH</b> Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 <a href="mailto:info@innoskins.de">info@innoskins.de</a> · <a href="http://www.innoskins.de">www.innoskins.de</a>
---	--

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.