

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2510 W

Wasserbasiertes Epoxidharz mit geringen VOC Emissionen

BESCHREIBUNG

Sikafloor®-2510 W ist eine 2-komponentige, farbige Beschichtung auf Wasserbasis mit geringen Emissionen. Es ermöglicht eine leicht zu reinigende Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand.

ANWENDUNG

Sikafloor®-2510 W ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

- Farbige Epoxidharz-Versiegelung für Beton und zementöse Untergründe
 - Geeignet auf Flächen, bei denen eine leichte bis mittelschwere mechanische Beanspruchung vorliegt und eine gute chemische Widerstandsfähigkeit gefordert wird.
 - Für Produktionsflächen, Lagerhallen, Garagen und Stellplätze, etc.
 - Dieses Produkt wird verwendet als: Grundierung, Kratzspachtelung, Rollbeschichtung, Thixobelag, selbstnivellierende Beschichtung und Versiegelung
- Die Anwendung ist nur für Innenräume geeignet.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Niedrige VOC-Emissionen
- Gute Abriebbeständigkeit
- Gute chemische und mechanische Belastbarkeit
- Geruchsarm
- Einfache Applikation
- Geringer Wartungsaufwand

UMWELTINFORMATIONEN

- Umweltproduktdeklaration (EPD) gemäß EN 15804. EPD unabhängig verifiziert durch das Institut für Bau- und Umwelt e.V. (IBU)

PRÜFZEUGNISSE

- Rutschhemmung R9, R10 und R13
- Brennbarkeit B_{fl}-s1 nach EN 13501-1
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung auf der Grundlage von EN 13813:2002: Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung auf der Grundlage von EN 1504-2:2004: Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Oberflächenschutzsysteme für Beton - Beschichtung

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Wasserbasiertes Epoxidharz	
Lieferform	Komp. A	3,4 kg und 13,6 kg
	Komp. B	1,6 kg und 6,4 kg
	Komp. A + B	5 kg und 20 kg
Lagerfähigkeit	Vom Tag der Produktion mind. 12 Monate.	
Lagerbedingungen	In original verschlossenen Gebinden, unter trockenen Bedingungen, bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.	

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2510 W

September 2023, Version 02.01

020811010020000045

Aussehen/Farbtone	Komp. A - Harz	Farbig, flüssig
	Komp. B - Härter	Weiß, flüssig
	Im ausgehärteten Zustand	Seidenglänzend
Dichte	Gemischtes Harz	1,34 kg/l (EN ISO 2811-1)
Festkörpergehalt	70 %	
Festkörpervolumen	60 %	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Gebrauchstemperatur	WICHTIG	
	Gleichzeitige mechanische und chemische Beanspruchung Wenn das Produkt Temperaturen von bis zu +60 °C ausgesetzt wird, kann eine gleichzeitige mechanische oder chemische Beanspruchung zu Schäden am Produkt führen.	
	1. Setzen Sie das Produkt keinen chemischen oder mechanischen Belastungen bei erhöhten Temperaturen aus.	
	Maximum	+60 °C

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Mischverhältnis	68 Gew.-Teile Komp. A 32 Gew.-Teile Komp. B		
Materialverbrauch	Funktion	Produkt	Verbrauch
	Grundierung	Sikafloor®-2510 W + 10 % Wasser	0,15–0,2 kg/m ²
	Kratzspachtelung	Sikafloor®-2510 W + 4 % Sika® Stellmittel T	0,3 kg/m ²
	Versiegelung	Sikafloor®-2510 W	0,15-0,2 kg/m ²
	Versiegelung mit Chips	Sikafloor®-2510 W + Sikafloor® Colorchips Mix WR	0,15-0,2 kg/m ² 20-50 g/m ²
	Versiegelung seidenglänzend	Sikafloor®-2510 W + 4 % Sikafloor®-80 Antislip*	0,15-0,2 kg/m ²
	Strukturbeschichtung (Thixo)	Sikafloor®-2510 W + 3 % Sika® Stellmittel T	0,7 kg/m ²
	Mit Glasperlen	Sikafloor®-2510 W + 5 % Glasperlen	0,18 kg/m ²
	Verlaufsbeschichtung	Sikafloor®-2510 W 1 : 1 verfüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm	3,8 kg/m ²
	Abgesandete Fläche	Sikafloor®-2510 W + leicht Quarzsand 0,3-0,8 mm einstreuen und nachrollen	0,2 kg/m ²
	Verlaufsbeschichtung mit vollflächiger Ein-streuung	Sikafloor®-2510 W 1 : 1 verfüllt mit Quarzsand 0,1-0,3 mm, mit Quarzsand 0,3-0,8 mm voll abstreuen und mit Sikafloor®-2510 W versiegeln	3,8 kg/m ² ca. 6 kg/m ² 0,6 kg/m ²

Hinweis: Die Verbrauchsangaben sind theoretisch und berücksichtigen kein

zusätzliches Material aufgrund von Oberflächenporosität, Oberflächenprofil, Höhenunterschieden oder anderen Abweichungen. Tragen Sie das Produkt auf eine Testfläche auf, um den genauen Verbrauch für die spezifischen Untergrundbedingungen und die vorgeschlagenen Applikationsgeräte zu ermitteln.

* Ein 200 g.-Beutel Sikafloor®-80 Antislip auf ein 5 Kg Gebinde Sikafloor®-2510 W.

Materialtemperatur	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+30 °C		
Lufttemperatur	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+30 °C		
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 75 %			
Taupunkt	Vor Betauung schützen. Während der Applikation und der Aushärtung muss die Untergrundtemperatur mind. +3 °C über der Taupunkttemperatur liegen, da sonst die Gefahr der Kondensation besteht.			
Untergrundtemperatur	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+30 °C		
Untergrundfeuchtigkeit	Untergründe	Testmethode	Feuchtigkeitsgehalt	
	Zementgebundene Untergründe	CM-Methode	≤ 6 %	
	Magnesia	CM-Methode	≤ 4 %	
	Anhydritestriche	CM-Methode	≤ 0.3 %	
Keine aufsteigende Feuchtigkeit (ASTM D4263, Polyethylenfolie)				
Verarbeitungszeit	+10 °C	120 Minuten		
	+20 °C	90 Minuten		
	+30 °C	30 Minuten		
Die oben angegebenen Zeiten sind ca.-Angaben und können bei alternativen Umgebungsbedingungen variieren.				
Wartezeit bis zur Nutzung	Temperatur	Begehbar	Leicht belastbar	Vollständig ausgehärtet
	+10 °C	48 Std.	5 Tage	10 Tage
	+20 °C	20 Std.	3 Tage	7 Tage
	+30 °C	10 Std.	2 Tage	5 Tage
Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und können bei alternativen Umgebungsbedingungen variieren.				

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE DOKUMENTE

Untergrund und Vorbereitung

Bitte beachten Sie den Sika Leitfaden: „Sikafloor® Fußböden. Oberflächen beurteilen, vorbereiten und grundieren.“

Instandhaltung

Bitte beachten Sie den Sika Leitfaden: „Sikafloor® Fußböden. Reinigungs- und Pflegeanleitung“

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Vor der Verarbeitung der Produkte muss der Anwender die dazugehörigen, aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen. Das SDB gibt Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten und enthält physikalische, ökologische, toxikologische sowie weitere sicherheitsrelevante Daten.

CE-KENNZEICHNUNG

siehe Leistungserklärung

GEFAHRENHINWEISE

GISCODE: RE30 (bisher RE1)

Diese Codierung ermöglicht es auf den Serviceseiten der BG Bau (www.bgbau.de/gisbau) weitere Informationen sowie Hilfestellungen zur Erstellen von Betriebsanweisungen (www.wingis-online.de/wingisonline/) zu erhalten.

Hautkontakt mit Epoxidharzen kann zu Allergien führen!

Beim Umgang mit Epoxidharzen ist der direkte Hautkontakt unbedingt zu vermeiden! Zur Auswahl einer geeigneten Schutzausrüstung stehen Ihnen unter www.sika.de unsere Infodatenblätter "Allgemeine Hinweise zum Arbeitsschutz" (Kennziffer 7510) und "Allgemeine Hinweise zum Tragen von Schutzhandschuhen" (Kennziffer 7511) zur Verfügung. In diesem Zusammenhang empfehlen wir auch die Serviceseiten der BG Bau für den Umgang mit Epoxidharzen (www.bgbau.de/gisbau/fachthemen/epoxi).

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Der in der EU-Richtlinie 2004/42 erlaubte, maximale Gehalt an VOC (Produktkategorie IIA/j Typwb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 140 g/l (Limit 2010). Der maximale Gehalt von Sikafloor-2510 W im gebrauchsfertigen Zustand ist < 140 g/l VOC.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

AUSRÜSTUNG

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Kugelstrahlgerät
- Fräsmaschine
- Schleifmaschine

MISCHEN

- Elektrischer Doppel-Rührer (>700 W, 300 bis 400 U/min)
- Elektrischer Rührer (300 bis 400 U/min)
- Spachtel
- Saubere Mischbehälter

VERARBEITUNG

- Kellen, einschließlich gezahnter Kellen
- Kurzflorige Nylonrolle
- Abzieher

UNTERGRUNDQUALITÄT

WICHTIG

Falsche Behandlung von Rissen

Die falsche Beurteilung und Behandlung von Rissen kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen und es ist möglich, dass sich unbehandelte Risse nach oben durchschlagen.

BEHANDLUNG VON FUGEN UND RISSEN

Oberflächenrisse im Untergrund erfordern eine Vorbehandlung mit entsprechenden Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard®-Produkten.

UNTERGRUNDZUSTAND

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25/mm²) und eine Abreißfestigkeit von mindestens 1,5 N/mm² aufweisen. Die Oberfläche muss eben, griffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von absandenden Teilen sein. Phenolische oder bituminöse Verunreinigungen stören die Aushärtung und müssen restlos entfernt werden. Gleiches können PCC's oder mit Kunststoffdispersionen modifizierte Estriche und Betone bewirken. Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche anzulegen und gemeinsam mit dem Auftraggeber zu beurteilen. Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Verschmutzungen müssen mechanisch, z.B. durch Strahlen und Fräsen entfernt werden. Untergründe müssen mittels Kugelstrahlgerät oder Diamantschleifer vorbehandelt werden um Zementschlämme zu entfernen und um eine offenporige Oberflächenstruktur zu erzielen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

MECHANISCHE UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Lufteinschlüsse und Hohlräume

Bei der mechanischen Vorbereitung der Oberfläche ist darauf zu achten, dass Lufteinschlüsse und Hohlräume vollständig freigelegt werden.

1. Nicht tragfähige zementhaltige Untergründe entfernen.
2. Mechanische Vorbereitung von zementhaltigen Untergründen durch Kugelstrahlen oder Fräsen / Schleifen, um Zementausblühungen zu entfernen.
3. Vor dem Auftragen von Sikafloor®-2510 W erhöhte Stellen im Untergrund durch Schleifen entfernen.
4. Industriestaubsauger verwenden, um Staub, lose und bröckelige Materialien von der Auftragsfläche zu entfernen, bevor das Produkt aufgetragen wird.
5. Produkte aus dem Sortiment von Sikafloor®, Sikadur® und Sikagard® verwenden, um die Oberfläche zu nivellieren oder Risse, Lufteinschlüsse und Hohlräume zu füllen. Kontaktieren Sie den technischen Service von Sika für weitere Informationen zu Produkten zur Nivellierung und zur Reparatur von Mängeln.

VORBEREITUNG VON NICHT ZEMENTHALTIGEN UNTERGRÜNDE

Für Informationen zur Vorbereitung von nicht zementhaltigen Untergründen kontaktieren Sie den technischen Service von Sika.

MISCHEN

MISCHVERFAHREN GRUNDIERUNG UND ROLLBESCHICHTUNG

1. Mischen Sie Komp. A (Harz), bis das Farbpigment dispergiert ist und eine einheitliche Farbe erzielt wird.
2. Komp. B (Härter) zu Teil A hinzufügen.
3. Rühren Sie Komp. A + B ca. 3 Minuten kontinuierlich, bis Sie eine gleichmäßig gefärbte Mischung erhalten haben.
4. Anschließend gemischtes Material in einem sauberes Gefäß umtopfen und noch einmal für 1 Minute mischen, um eine vollständige Durchmischung beider Komponenten zu gewährleisten. Zu langes Mischen sollte verhindert werden, um das Einrühren von Luft zu verhindern.

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2510 W
September 2023, Version 02.01
020811010020000045

5. Während der letzten Mischphase, die Seiten und den Boden des Mischbehälters mindestens einmal mit einer Kelle abkratzen, um eine vollständige Durchmischung zu gewährleisten.

MISCHVERFAHREN STRUKTURBESCHICHTUNG (THIXO)

1. Mischen Sie Komp. A (Harz), bis das Farbpigment dispergiert ist und eine einheitliche Farbe erzielt wird.
2. Komp. B (Härter) zu Teil A hinzufügen.
3. Komp. A + B ca. 3 Minuten lang kontinuierlich rühren, bis eine gleichmäßig gefärbte Mischung erreicht ist.
4. Während des Mischens nach und nach zwischen 2 Gew.-% Fußbodenharz von Sika® Stellmittel T und 3 Gew.-% Quarzsand 0,3-0,8 mm zugeben.
5. Anschließend gemischtes Material in einem sauberes Gefäß umtopfen und noch einmal für 1 Minute mischen, um eine vollständige Durchmischung beider Komponenten zu gewährleisten. Zu langes Mischen sollte verhindert werden, um das Einrühren von Luft zu verhindern.
6. Während der letzten Mischphase, die Seiten und den Boden des Mischbehälters mindestens einmal mit einer Kelle abkratzen, um eine vollständige Durchmischung zu gewährleisten.

MISCHVERFAHREN SELBSTVERLAUFENDER BELAG

1. Mischen Sie Komp. A (Harz), bis das Farbpigment dispergiert ist und eine einheitliche Farbe erzielt wird.
2. Komp. B (Härter) zu Teil A hinzufügen.
3. Während Sie die Komp. A + B mischen, fügen Sie nach und nach den erforderlichen Füllstoff oder die Zuschlagstoffe hinzu.
4. Weitere 2 Minuten rühren, bis eine gleichmäßige Mischung erreicht ist.
5. Anschließend gemischtes Material in einem sauberes Gefäß umtopfen und noch einmal für 1 Minute mischen, um eine vollständige Durchmischung beider Komponenten zu gewährleisten. Zu langes Mischen sollte verhindert werden, um das Einrühren von Luft zu verhindern.
6. Während der letzten Mischphase, die Seiten und den Boden des Mischbehälters mindestens einmal mit einer Kelle abkratzen, um eine vollständige Durchmischung zu gewährleisten.

VERARBEITUNG

WICHTIG

Vor Feuchtigkeit schützen

Schützen Sie das Produkt nach dem Auftragen mindestens 24 Stunden lang vor Feuchtigkeit, Kondensation und direktem Wasserkontakt.

WICHTIG

Belüftung in engen Räumen

Bei der Anwendung des Produkts in geschlossenen Räumen stets für gute Belüftung sorgen.

WICHTIG

Beschädigung der Oberfläche durch Erhitzen mit Heizgeräten für fossile Brennstoffe

Heizgeräte für fossile Brennstoffe, die mit Gas, Öl oder Paraffin betrieben werden, erzeugen große Mengen an Kohlendioxid und Wasserdampf, die sich nachteilig auf die Oberfläche auswirken können.

Verwenden Sie zum vorübergehenden Heizen nur elektrisch betriebene Warmluftgebläse. Verwenden Sie keine Gas-, Öl-, Paraffin- oder andere mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizgeräte.

WICHTIG

Eindrücke im Harz durch hohe Temperatur in Verbindung mit hoher Punktbelastung

Unter bestimmten Bedingungen können Fußbodenheizungen oder hohe Umgebungstemperaturen in Verbindung mit einer hohen Punktbelastung zu Eindrücken im Harz führen.

WICHTIG

Sicherstellung einer gleichmäßigen Farbgebung

Um eine einheitliche Farbgebung der Bodenfläche zu erzielen, sollte Sikafloor®-2510 W einer Produktionscharge verwendet werden.

AUFTRAGEN EINER GRUNDIERUNG ODER VERSIEGELUNG

Gießen Sie das gemischte Produkt auf den Untergrund. Hinweis: Der Verbrauch ist in den Anwendungsinformationen angegeben.

Das Produkt mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Raket gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Mit einer Vliesrolle die Fläche in zwei Richtungen im Kreuzgang nachwalzen. Hinweis: Arbeiten Sie beim Auftragen "nass in nass", um eine nahtlose Oberfläche zu erzielen.

AUFTRAGEN DER KRATZSPACHELUNG

Das angemischte Produkt auf den Untergrund gießen. Hinweis: Der Verbrauch ist in den Anwendungshinweisen angegeben. Das Produkt mit einem Spachtel oder einer Raket gleichmäßig auf die Oberfläche verteilen.

AUFTRAGEN EINER STRUKTURBESCHICHTUNG (THIXO)

Das angemischte Produkt auf den Untergrund gießen. Hinweis: Der Verbrauch ist in den Anwendungshinweisen angegeben. Wenn das Produkt auf dem Boden liegt, mit einer feinen Zahnung verteilen und mit der Strukturwalze im Kreuzgang nachrollen. Hinweis: Arbeiten Sie beim Auftragen "nass in nass", um eine nahtlose Oberfläche zu erzielen.

AUFTRAG DES SELBSTVERLAUFENDEN BELAGS

Das gemischte Produkt auf den Untergrund gießen.

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2510 W

September 2023, Version 02.01

020811010020000045

Hinweis: Der Verbrauch ist in den Anwendungshinweisen angegeben. Tragen Sie das Produkt mit einem Zahnpachtel gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Um eine glatte Oberfläche zu erhalten, glätten Sie die Oberfläche mit der flachen Seite eines Spachtels. Mit einer Entlüftungswalze im Kreuzgang nachrollen und entlüften.

AUFTRAG DER VERSIEGELUNG AUF ABGESTREUTEN FLÄCHEN

Gießen Sie das gemischte Produkt auf den Untergrund. Hinweis: Der Verbrauch ist in den Anwendungsinformationen angegeben. Verteilen Sie das Produkt mit einem Raket gleichmäßig auf der Oberfläche. Die Fläche im Kreuzgang mit einer Walze nachrollen.

GERÄTEREINIGUNG

Reinigen Sie alle Werkzeuge und Anwendungsausrüstungen sofort nach Gebrauch mit Wasser. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Flooring / Waterproofing
Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: 0711/8009-0
E-Mail:
flooring_waterproofing@de.sika.com

PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-2510 W
September 2023, Version 02.01
020811010020000045

Sikafloor-2510W-de-DE-(09-2023)-2-1.pdf