



Kronengrund® 121

Farbloses Grundiermittel für innen und außen



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Farbloses Grundiermittel.			
Verwendungszweck:	Innen und außen: zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Gips, Gipskartonplatten, Kalk- und Zementputz, Beton, Eternit, Faserzement, Holz, Holzwerkstoffe. Auf mineralischen Untergründen, die leicht abmehlen oder verfestigt werden müssen.			
Eigenschaften:	Kronengrund® ist für innen und außen geeignet. Styropor wird nicht angelöst.			
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:		
	121 0000	farblos		
Glanzgrad:	glänzend			
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³			
Verdünnung:	Lösemittelverluste können durch Spiritus ersetzt werden.			
Verpackung:	6 x 375 ml	6 x 750 ml	4 x 2,5 ltr.	4 x 5ltr.
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.			

Anwendungstechnische Hinweise

Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.	
Anstrichaufbau:	1 x 2x Kronengrund® unverdünnt Max. zwei Anstriche aufbringen.	
Überstreichbarkeit:	Mit Dispersionsfarben, Vorlacken oder Vorstreichfarben. Nicht verwenden unter Fuß-bodenversiegelungen und Zweikomponentenlacken.	
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.	
Werkzeugreinigung:	Mit Nitro-Verdünnung oder Spiritus	

Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:	Spezialkunstharze, organische Lösemittel	Giscode: M-GF05
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden.	
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.	



Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	streichen / rollen	airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen
Verdünnung	unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt	unverdünnt
Viskosität DIN4mm				
Düsengröße			1,5	1,5
Spritzdruck			2-3	
Kreuzgänge			1-2	1-2

Trocknung	staubtrocken	griffest	überstreichbar	
(20°C/55% r.F.)*	ca. 10 min.	ca. 30 min.	60-70 min.	

Ergiebigkeit	streichen / rollen	airless-spritzen	Hochdruck-spritzen	Niederdruck-spritzen
m ² / ltr.	10-12	7-8	7-8	7-8

* Angegebene Trocknungszeiten gelten bei 20°C / 55% rel. Luftfeuchte und ausreichender Luftbewegung.

Folgende Bedingungen können die Trocknung verzögern:

- niedrige Temperaturen
- hohe Luftfeuchte
- übermäßige Schichtdicke
- fehlende Luftbewegung

Stand 11/15

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
 Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.