



## Aqualine Markierungsfarbe 380

Wasserverdünnbare Markierungsfarbe in bunten Farbtönen



### Werkstoffbeschreibung



<b>Werkstoffart:</b>	Wasserverdünnbare Markierungsfarbe auf Acrylatbasis			
<b>Verwendungszweck:</b>	Für Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster bei leichter bis mittlerer Beanspruchung im Innen- und Außenbereich, z.B. Schulhöfe, Wegweiser, Stellplätze etc.			
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schadstoffarm</li> <li>• geruchsarm</li> <li>• faserverstärkt</li> <li>• rasche Trocknung</li> <li>• hohe Abriebfestigkeit</li> <li>• auch großflächig einsetzbar</li> <li>• leicht zu verarbeiten</li> <li>• Farben untereinander mischbar</li> <li>• hohes Füll- und Deckvermögen</li> </ul>			
<b>Farbtöne:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>Farbton:</b>	<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>Farbton:</b>
	380-9010	weiß, matt	380-3000	rot, matt
	380-1023	gelb, matt	380-6018	grün, matt
	380-9005	schwarz, matt	380-5012	blau, matt
<b>Dichte:</b>	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup> je nach Farbton			
<b>Verpackung:</b>	3 x 750 ml	2 x 2,5 ltr	10 ltr Einweggebinde	
<b>Verdünnung:</b>	Verarbeitungsfertig in Lieferform, bei Bedarf mit Wasser			
<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken lagern, im gut verschlossenen Originalgebinde mind. 1 Jahr haltbar. Vor Frost schützen!			

### Anwendungstechnische Hinweise

<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Die zu streichende Fläche muß fest, tragfähig, trocken und sauber sein. Untergrund vor der Beschichtung gut reinigen und trocknen lassen. Verbleibende Staub- oder Schmutzreste vermindern die Haltbarkeit des Anstrichs.	
<b>Verarbeitung:</b>	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen	
	<b>Reflektierende Markierungen:</b>	Durch zusätzliches Einstreuen von Reflexperlen entsteht eine satte Leuchtkraft mit verbesserter Nachtsichtbarkeit bei Lichteinfall. Unmittelbar nach dem Farbauftrag werden Reflexperlen 759 in die noch nasse Farbe eingestreut. Man rechnet etwa 20% Reflexperlen bezogen auf die Farbmenge. Durch das Aufbringen des Nachstreumittels kann es zu einer stärkeren Anschmutzung kommen.
	<b>Entfernen alter Markierungen:</b>	Auf Pflaster und Beton werden vorhandene Markierungsanstriche abgebeizt, auf Asphaltdecken werden die Markierungen mit Aqualine Markierungsfarbe im Farbton schwarz demarkiert.

