



## Keller® 581 Isoliergrund HS weiß

Isolier- und Absperrgrund für innen und außen



### Werkstoffbeschreibung



Verwendungszweck:	Keller® 581 Isolierweiss HS verhindert wirkungsvoll das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Asphalt, Teer, Karbolineum, Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften. Isoliert Wasserränder auf Putz, Beton und Holz.		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr gute Isolier- und Absperrwirkung</li> <li>• geringe Spritzneigung beim Verarbeiten</li> <li>• schnell trocknend</li> <li>• 100 % lichtecht</li> <li>• vergilbungsfrei</li> <li>• dauerelastisch – reißt nicht</li> </ul>		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
	581 HS90	weiß	
Glanzgrad:	matt		
Dichte:	ca.1,51 g/cm <sup>3</sup>		
Verpackung:	6x 375 ml	6x 750 ml	6x 2,5 ltr
Verdünnung:	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei eventuellem Lösemittelverlust kann Keller® 581 Isolierweiss HS mit Spiritus (Ethanol) zum Ausgleich verdünnt werden.		
Lagerung:	Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebilde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.		

### Anwendungstechnische Hinweise

Untergründe:	Mineralische Untergründe, Holzwerkstoffe	
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein.	
Werkzeugempfehlung:	Für Lösemittellacke geeignete Rolle, kurzflorig (6mm). Lammfellwalzen sind ungeeignet.	
Anstrichaufbau/ Verarbeitung:	1 - 2 x	Keller® 581 Isolierweiss HS Isolierwirkung durch Probeanstriche feststellen. Anstriche nicht schleifen.
Überstreichbarkeit:	Mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und wasserverdünnbaren Acryllacken, jedoch nicht mit Zweikomponentenlacken.	
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.	
Werkzeugreinigung:	Spezial- Verdünnung 44, Nitroverdünnung oder Spiritus	



## Kennzeichnung

Werkstoffart:	Acrylate		
Abfallschlüssel:	080111	Giscode: M-GP05	
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoff- Sammel- stellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden.		
Sonstiges:	Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.		

## Verarbeitungshinweise

Auftrags- verfahren	streichen / rollen	Airlessspritzen	Hochdruckspritzen	Niederdruckspritzen
Verdünnung	unverdünnt	unverdünnt	-	-
Viskosität DIN4mm	-	-	-	-
Düsengröße	-	421,521	-	-
Spritzdruck	-	ca. 190 bar	-	-
Kreuzgänge	-	-	-	-

Trocknung (20°C/55% r.F.)	staubtrocken	griffest	überstreichbar
	ca. 10 min	ca. 30 min.	ca. 80-120 min.

Ergiebigkeit	streichen / rollen	airlessspritzen	Hochdruckspritzen	Niederdruckspritzen
m <sup>2</sup> / ltr.	ca. 7	ca. 5	-	-

## Besondere Hinweise

Keller<sup>®</sup> 581 Isolierweiss HS vor der Verarbeitung gut aufrühren! Nicht mit anderen Farben mischen oder abtönen. Nur saubere Werkzeuge verwenden. Bei mehr als zwei Anstrichen und kritischen Untergründen Deckanstriche erst nach mehreren Stunden aufbringen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen sollte Keller<sup>®</sup> 581 Isolierweiss HS über Nacht durchtrocknen.

Bei dicken, langsam trocknenden Decksystemen kann es infolge zu dünner Isolierschichten oder durch Porenbildung trotzdem zu Fleckenbildung kommen. Wir bitten Sie deshalb, die Isolierwirkung unter Ihren Bedingungen genau zu prüfen.

Stand 11/15

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • [www.jaegerlacke.de](http://www.jaegerlacke.de)

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.