



## 2K Fliesen-Bodenbeschichtung 899

Die 2K-Hochleistungs-Bodenbeschichtung in seidenmatter Optik



### Werkstoffbeschreibung



**Werkstoffart:**

Hochreaktive Komponenten auf PU-Basis lassen diese Bodenbeschichtung extrem schnell härten

**Verwendungszweck:**

Im Innenbereich und Außenbereich: universell verwendbar auf Fliesen (Wand- und Boden), Bade- und Duschwannen, Beton, Stahl, Asphalt, Holz. Nur für professionelle Verwender.

**Eigenschaften:**

- Nach 24 Std. begehbar (20°C / 55% r.F.)
- Gute Lichtbeständigkeit
- Gute Haftung auf Fliesen
- sehr geringe Verschmutzungsneigung
- sehr gute Beständigkeiten
- Rutschhemmung R9

Beständigkeit von 2K Fliesen-Bodenbeschichtung gegen verschiedene Belastungen:

- Wasser
- Reifen
- Motorenöl
- Diesel
- Mineralöle
- Streusalzlösung
- Weichmacher
- Alkohol
- Milde Haushaltsreiniger

(Alle Beständigkeiten bei 20°C / 64 Std.)

**Farbtöne:**

**Bestell-Nr.:**  
899 9010

**Farbton:**  
weiß

**Glanzgrad:**

seidenmatt

**Verdünnung:**

Verarbeitungsfertig in Lieferform. Bei Bedarf max. 10% Jaeger Spezial Verdünnung 97.

**Verpackung:**

1,1 kg                      3,5 kg

**Lagerung:**

Kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde lagern. Behördliche Vorschriften sind zu beachten.





## Kennzeichnung

**Entsorgung:** Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

**Sonstiges:** Die Unfallverhütungsvorschriften der BG Chemie "Verarbeitung von Beschichtungsstoffen" (VBG 23), das Merkblatt "Lösemittel" (M 017) sowie die "Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 507" sind zu beachten. Lebensmittel während der Verarbeitung und der Trockenzeit aus den betreffenden Räumen entfernen. Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## Verarbeitungshinweise

<b>Trocknung</b>	<b>Begehbar (Anstrich Boden)</b>
Bei 5°C	ca. 6 Tage
Bei 10°C	ca. 5 Tage
Bei 20°C	ca. 24 Std.
Bei 25°C	ca. 20 Std.
Bei 30°C	ca. 14 Std.
(55% r.F.)	

<b>Ergiebigkeit (m<sup>2</sup>/kg)</b> pro Anstrich	<b>3 - 4</b>
--	--------------

## Besondere Hinweise

### Ohne Härter keine Trocknung.

Räume gut belüften. Während der Streicharbeiten und während der Trocknungszeit dürfen aus Gründen der Sicherheit keine Lebensmittel in den zu beschichtenden Räumen lagern.

Alle Temperaturangaben beziehen sich auf die Bodentemperatur bzw. Objekttemperatur. Diese kann von der Lufttemperatur deutlich abweichen. Hohe Schichtstärken, hohe Luftfeuchte, tiefe Temperaturen sowie stehende Luft können zu längeren Trocknungszeiten führen.

Badezusätze, Färbemittel, Kosmetikprodukte sowie scharfe Reiniger können zu Verfärbungen bzw. Schädigungen der Oberfläche führen. Färbende Lebensmittel wie Rotwein, Senf o.ä. können ebenfalls zu Fleckenbildung führen.

Nicht für Dauerwasserbeanspruchung geeignet. Nicht für Aufenthaltsräume verwenden.

### Stand 02/16

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • [www.jaegerlacke.de](http://www.jaegerlacke.de)  
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.